

SPORTING SCAR®

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE SPÉCIALE COURT DE TENNIS Salles omnisports et tous sols à trafic normal



SOLS SPORTIFS

IDENTIFICATION

Peinture spéciale courts de tennis et sols sportifs.
Emulsion acrylique antidérapante, renforcée de carbonate.
Haute résistance à l'abrasion aux U.V. et aux intempéries.
Couleurs mates : vert – rouge

UTILISATIONS

SPORTING SCAR® protège, décore, marque et rend antidérapant les supports ciment ou bitume (enrobés, asphaltes, chapes «flintkote», «becker» et «quick»), isolants en mousse polyuréthane.

Spécialement formulé pour convenir en milieu sportif.

Tennis, gymnases, salles omnisports, salles de culture physique, jardins d'enfants, cours d'école, préaux, vestiaires, bords de piscine, mais aussi, terrasses, esplanades, murs, façades...

AVANTAGES



- Application facile.
- Séchage rapide : 1 à 2 h à 20°C.
- Forte adhérence aux supports.
- Haute résistance à l'abrasion et aux intempéries.
- Parfaitement lavable.
- Action fongistatique.
- Non inflammable.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DES SUPPORTS

Le support à peindre doit être **propre sain et sec**, exempt de poussière et de toute particule non adhérente.

Les revêtements bitumineux doivent être parfaitement secs et exempts de ressuage (attendre une saison).

Les revêtements ciment doivent être parfaitement secs et débarrassés de leur laitance (DEPRO CIM®, 1L / 1L d'eau)

PREPARATION DU PRODUIT

Dilution obligatoire pour la première couche: 10 à 20% d'eau

Pure pour la deuxième couche. Bien homogénéiser le mélange.

APPLICATION

Brosse, rouleau ou pistolet. Eviter les sur-épaisseurs.

Attendre un séchage complet entre les couches (12h). Mise en service 3 à 4 jours.

Température d'application : minimum +10°C ; maximum : +25°C

SECHAGE A 20°C : 1 à 4h.

... / ...

CARACTERISTIQUES

- Rendement : 2 à 4 m² / kg par couche
- Extrait sec : 70%
- AFNOR et transport : Famille 1 – classe 7b2
- Non inflammable – craint le gel.

Surface Tennis Réglementaire :

Rouge 260 m²

Vert 460 m²

Utiliser SCAR TRACE® pour les lignes blanches : 8 m²

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bidons de 25 kg.

Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

09/07



DEPROMA 15 Avenue Foch - 18200 Saint Amand Montrond
Tel : 02 48 62 01 50 Fax : 02 48 96 36 13 Email : info@deproma.com